



REPAIR AND PROTECTION TECHNOLOGY

WALL-TECH A.G. (TX 845)

## FICHE TECHNIQUE

### SYSTEME:

Traitement anti-graffiti invisible

**THORTEX WALL-TECH A.G.** est un vernis transparent en phase aqueuse à 2 composants

### DESTINATION:

Spécifiquement élaboré pour assurer la protection anti-graffiti des murs en briques, en pierre naturelle et en béton nu.

### AVANTAGES:

**THORTEX WALL-TECH A.G.** n'altère pas l'aspect naturel du support.

**THORTEX WALL-TECH A.G.** constitue un revêtement micro-poreux laissant respirer le support.

**THORTEX WALL-TECH A.G.** s'applique simplement, en 2 couches, à la brosse ou au pistolet. Séchant très vite, la protection anti-graffiti peut-être obtenue dans la journée.

**THORTEX WALL-TECH A.G.** est non toxique et inodore.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Proportions de mélange: BASE: 50  
ACTIVATOR: 1

Pourcentages de solides

en volume: 17%

Epaisseurs: Film humide: 90µ

Film sec: 15µ

VOC 65g/litre

Pouvoir couvrant théorique:

11,3m<sup>2</sup>/litre en 15µ  
d'épaisseur par couche  
de film sec.

Durée de vie en pot (DPU): 8 heures

**CONDITIONNEMENT:** 5 litres

**STOCKAGE:** 1 année date d'achat, en emballage d'origine fermé entre 5 et 20°C

### TEMPS DE RETICULATION à 20°C:

Hors poisse: 30 mn

Sec: 3-4 h

Recouvrable mini: 3-4 h

Recouvrable maxi: 3 j

Anti-graffiti: 24 h

Réticulation totale: 4 j

### PREPARATION DU SUPPORT:

Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées et cohérentes.

### MELANGE:

**THORTEX WALL-TECH A.G.** est un produit à 2 composants comprenant 1 BASE et 1 ACTIVATOR.

L'ACTIVATOR doit d'abord être dilué: 1 volume d'ACTIVATOR pour 1 volume d'eau, puis être bien mélangé. Ensuite, remuer soigneusement la BASE, y ajouter l'ACTIVATOR dilué et mélanger le tout jusqu'à parfaite homogénéité.

Le mélange ainsi obtenu sera utilisable, à 20°C, pendant 8 heures.

### APPLICATION:

Ne pas appliquer si la température est inférieure à 7°C ou si l'humidité relative est supérieure à 85% ou si la température du support est à moins de 3°C du point de rosée.

**THORTEX WALL-TECH A.G.** peut être appliqué au pinceau ou au pistolet en épaisseur de 90µ par couche de film humide, à raison de 2 couches minimum.

L'outillage sera nettoyé immédiatement au

**THORTEX NETTOYANT DEGRAISSANT.**

### HYGIENE ET SECURITE:

Travailler en locaux ventilés. Eviter le contact de la peau.

FDS disponibles sur demande